



Préparation du sol

Mastiquer le parquet est une base sûre pour la vitrification




Ponçage à la ponceuse à bande au papier à grain 40




Ponçage à la ponceuse à bande au papier à grain 60



Si besoin masticage à l'aide de Almarit Liant



Ponçage à la ponceuse à bande au papier à grain 80-100



Ponçage à la monobrosse au disque d'égrainage 100

Conseils/Remarques:

Une grosse sciure obtenue d'un papier à grain 80 n'adhérera pas aux joints.
La pâte de masticage s'obtiendra en mélangeant le liant à de la sciure du bois d'un papier à grain 80-100
Travailler en premier les joints large, avec une pâte plus épaisse
Plus les joints seront large moins onctueuse sera la pâte
N'a pas de fonction de primaire bien racler au sol ne laisser aucun surplus.
Temps de séchage pour Almasol et Almasol Plus sont pratiquement identiques
Aqua Holzkittlösung réduit l'encollage latéral

