


Technique de vitrification

Préparer la surface : Mastiquer après grain 60

Ponçage fin: Grain 80 ou 100 Nettoyage



AQUA Secur
AQUA Monopur (1K)

AQUA Monopur (2K)
AQUA Dédépur

Fort Passage

- Entrée
- Salle manger
- Salon



Passage extrême

- Lycée
- Maternelle
- Lieux Publics
- Restaurants
- Salle d'attente



Méthode d'application

A



Consommation 150 - 170 g/m²
T.de séchage 3 - 5 heures

B




Consommation 30 - 40 g/m²
T.de séchage 10 - 20 mn.

A




Consommation 150 - 170 g/m²
T.de séchage 3 - 5 heures



Egrainer grain 100
Dépoussiérer



Consommation 20 - 30 g/m²
T.de séchage 10 - 20 mn.



Egrainer grain 80-100
Dépoussiérer



Consommation 150 - 170 g/m²
T.de séchage 3 - 5 heures



Consommation 150 - 170 g/m²
T.de séchage 3 - 5 heures



Consommation 150 - 170 g/m²
T.de séchage 3 - 5 heures



Consommation 150 - 170 g/m²
T.de séchage 3 - 5 heures

• Ouvert au passage 6-8 heure Sec à cœur 8-14 jours

