

## AQUA Secur



### Domaine d'application

- Vitrificateur à phase aqueuse pour passage normal et intensif.

### Caractéristique principale

- Aqua Secur mono- composant à phase aqueuse sur une base polyuréthane acrylique en teneur importante en matière sèche (facteur non volatile) et d'un aspect satiné.
- Sur toutes les essences de bois européennes, pour les bois exotiques connus seul le doussié montre une réaction négative.

#### Propriétés

- Durcie en 3 D
- Haute résistance à l'usure
- Haute résistance à l'abrasion
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Se laisse égrainer sans difficulté
- Odeur agréable

### Caractéristiques générales

- Consommation en couche de fond à la spatule: env. 30-40 g/m<sup>2</sup> par passe. Temps de séchage env. 20-30 mn., selon condition de chantier.
- Consommation au rouleau: env.,150-170g/m<sup>2</sup> par couche. Temps de séchage env. 3-5 heures, selon condition de chantier, température et taux d'humidité.

### Approbations

- Les prescriptions selon ADR/RID sont caduques
- Classe toxique: libre
- GISCODE: W3

### Aspect

- Satiné / Mat sur demande.

### Conditionnement

- Bidon de 10 litres

### Conservation

- Minimum 6 mois dans son emballage d'origine non ouvert

### Mode d'emploi

- Bien secouer avant l'emploi
- Ne vitrifier qu'une surface bien poncée, sèche, propre, exempte de poussière de ponçage, d'huile, de cire ou autres.
- Après chaque application laisser bien sécher la surface.

#### Couche de fond

- Appliquer directement Aqua Secur comme couche de fond au rouleau 250/15.
- Après séchage de la couche de fond un égrainage au grain 80-100 à la monobrosse est de rigueur
- En lieu d'appliquer la couche de fond au rouleau il est possible de spatuler 2x le vernis sur la surface. La plupart du temps pas besoin d'égrainage dans ce cas. On obtiendra un sol plus clair.

#### Couche de finition

- Appliquer Aqua Secur au rouleau 250/15
- Le rouleau doit être bien imbibé de vernis, n'appuyez pas sur le rouleau

### Mode d'application

2 x au rouleau 250/15 avec égrainage  
ou 2 x à la spatule et 2x au rouleau avec / ou sans égrainage au grain 80-100

### Conseils d'application

- Si la couche de fond a été spatulée 2 couches de finition sont nécessaires.
- A la spatule c'est une application dite de «non-stop». Ne pas laisser sécher durant toute une nuit sinon manque d'adhérence.

