

## AQUA Monopur



### Domaine d'application

- Vitrificateur à phase aqueuse pour fort passage et très intensif.

### Caractéristique principale

- Aqua Monopur monocoposant pour fort passage, très intensif.
- En y mélangeant le Durcisseur Aqua Monopur il devient extrêmement résistant à l'usure et très résistant aux produits chimiques.
- A base polyuréthane, acrylique.
- Sur toutes les essences de bois européennes, pour les bois exotiques connus seul le doussié montre une réaction négative.

### Propriétés

- Haute résistance à l'usure
- Haute résistance à l'abrasion
- Très bonne résistance aux produits chimiques
- Se laisse égrainer sans difficulté
- Odeur agréable

### Caractéristique général

- Consommation en couche de fond à la spatule: env. 30 à 40 g/m<sup>2</sup> par passe. Temps de séchage env. 20 à 30 mn., selon condition de chantier.
- Consommation au rouleau: env.,150-170g/m<sup>2</sup> par couche. Temps de séchage env. 5 heures, selon condition de chantier, température et taux d'humidité.

### Approbations

#### Vernis

- Les prescriptions selon ADR/RID sont caduques
- Classe toxique: libre
- GISCODE:W3

#### Durcisseur

- Les prescriptions selon ADR/RID sont caduques
- VbF: AIII
- Phrases F: S 24
- Phrases R: R 43
- Identification des dangers: Irritant
- Lettre d'identification: X
- GISCODE: (avec durcisseur) W3/DD

### Aspect

- Satiné / Mat

### Conditionnement

- Bidon de 10 litres

### Conservation:

- Minimum 6 mois dans son emballage d'origine non ouvert



## AQUA Monopur

### Mode d'emploi

- Bien secouer avant l'emploi
- Ne vitrifier qu'une surface bien poncée, sèche, propre, exempte de poussière de ponçage, d'huile, de cire ou autres.
- Après chaque application laisser bien sécher la surface.
- Si nécessaire, rajouter à raison de 10% le Durcisseur Aqua Monopur, et bien mélanger à l'aide d'une perceuse équipée d'un mélangeur adéquate.

### Couche de fond

- Appliquer directement Aqua Monopur comme couche de fond au rouleau 250/15.
- Après séchage de la couche de fond un égrainage au grain 80-100 à la monobrosse est de rigueur
- En lieu d'appliquer la couche de fond au rouleau il est possible de spatuler 2x le vernis sur la surface. La plupart du temps pas besoin d'égrainage dans ce cas. On obtiendra un sol plus clair.

### Couche de finition

- Appliquer Aqua Monopur au rouleau 250/15
- Le rouleau doit être bien imbibé de vernis, n'appuyez pas sur le rouleau

### Mode d'application

2 x au rouleau 250/15 avec égrainage  
ou 2 x à la spatule et 2x au rouleau avec égrainage au grain 80-100

### Conseils d'application

- Si la couche de fond a été spatulé 2 couches de finition sont nécessaires
- A la spatule c'est une application dite de «non-stop». Ne pas laisser sécher durant toute une nuit manque d'adhérence.
- Aqua Monopur mélangé au Durcisseur a un temps ouvert d'une heure.

