

AQUA Dédépur



Domaine d'application

- Vitrificateur à phase aqueuse pour usage très très intensif.

Caractéristique principale

- Aqua Dédépur Polyuréthane bi-composant comportant un taux élevé de matière sèche (facteur non volatile), aspect satiné et extra mat en surface.
- Sur toutes les essences de bois européennes, pour les bois exotiques connus, seul le doussié montre une réaction négative.

Propriétés

- Extrême résistance à l'usure
- Meilleure résistance à l'abrasion
- Meilleure résistance aux produits chimiques
- Odeur agréable
- Est antidérapant en combinaison avec AM-Stopp, remplit les normes de la DIN 51130, R9, ainsi que la DIN 18032. Taux antidérapant 0,4-0,6.

Caractéristique générale

- Consommation au rouleau: env. 150-170g/m² par couche. Temps de séchage env. 3-5 heures, selon condition de chantier, température et taux d'humidité.

Approbations

Vernis

- Les prescriptions selon ADR/RID sont caduques
- Classe toxique: libre

Durcisseur

- Les prescriptions selon ADR/RID sont caduques
- VbF: AIII
- Phrases F: S 24
- Phrases R: R 43
- Identification des dangers: Irritant
- Lettre d'identification: X_i
- GISCODE: (avec durcisseur) W3/DD

Aspect

- Satiné / Extra Mat

Conditionnement

- Bidon de 10 litres

Conservation

- Minimum 9 mois dans son emballage d'origine non ouvert



AQUA Dédépur

Mode d'emploi

- Bien secouer avant l'emploi
- Ne vitrifier qu'une surface bien poncée, sèche, propre, exempte de poussière de ponçage, d'huile, de cire ou autres.
- Après chaque application laisser bien sécher la surface.
- Aqua Dédépur bien secouer avant l'emploi
- Rajouter à raison de 10% le Durcisseur.
- Mélanger à la perceuse équipée d'un mélangeur adéquat, rajouter le durcisseur, mélanger durant 5mn dans le bidon.

Couche de fond

- Appliquer directement Aqua Dédépur comme couche de fond au rouleau 250/15.
- Après séchage de la couche de fond un égrainage au grain 80 à la monobrosse est de rigueur
- Pour le liège spatuler 2x le vernis en guise de couche de fond égrainer après séchage à la monobrosse munie d'un pad de ponçage fin

Couche de finition

- Appliquer Aqua Dédépur au rouleau 250/15
- Le rouleau doit être bien imbibé de vernis, n'appuyez pas sur le rouleau

Mode d'application

2 x au rouleau 250/15 avec égrainage grain 80-100

Conseils d'application

- Si plus d'une couche de finition est nécessaire, égrainer au grain 100, avant nouvelle application. Demander pour l'adhérence.
- Aqua Dédépur mélangé au Durcisseur a un temps ouvert d'une heure.

