


## KH-Top 98



### Domaines d'application

- Vernis solvants pour parquet en habitation et passage normale
- Convient pour plancher, pour parquet, ainsi que pour sol bois chauffant.

### Caractéristiques principales

- Monocomposant vitrificateur à base d'uréthane-alkyde pour parquet
- L'oxygène de l'air faisant office de durcisseur, de faible odeur.
- Convient pour toutes les essences de bois Européennes connues
- Pour les bois en haute teneur d'huile, cire, il est préférable d'utiliser en sous couche d'Universal, ou Preparo.

### Propriétés

- Usure normale
- Se laisse égrainer facilement
- Bonne teneur non volatile

### Caractéristique générale

- Consommation par couche au rouleau: 100-120g/m<sup>2</sup>
- Temps de séchage de 24 à 48 heures par couche appliquée, selon les conditions de chantier le temps de séchage peut se prolonger.

### Approbations

- Les prescriptions selon ADR/RID: Nr.1263 Peinture, 3, II
- VbF: A II
- Phrases S: S2, S16, S20, S21, S23, S24, S25, S29
- Phrases R: R10
- Identification des dangers: Facilement Inflammable
- GISCODE: KH1

### Aspect

- Satiné Brillant

### Conditionnement

- Bidon de 10 litres

### Conservation

- Minimum 6 mois dans son emballage d'origine non ouvert.

### Mode d'emploi.

#### Couche de fond

- Ne vitrifier qu'une surface bien poncée, sèche, propre ,exempte de poussière de ponçage, d'huile, de cire ou autres.
- Appliquer KH-Top en couche fine et régulière comme couche de fond au rouleau 250/12
- Après séchage de la couche de fond (minimum 24 heures) un égrainage au grain 100 à la monobrosse est de rigueur

#### Couche de finition

- Appliquer la 2 et 3 couche avec le même rouleau, bien qu'un temps de séchage minimum de 24 heures est demandé entre les applications.
- A plus de 48 heures entre la 1 et la 2 couche de finition un égrainage au grain 100 est impératif.

### Mode d'application.

3 x au rouleau avec un égrainage au grain 100.

### Conseils d'application / Attention

- La sciure de ponçage des vernis uréthane-alkyde est auto-combustible, même en rénovation en ponçant de vieux sols
- Le temps de séchage des vernis uréthane-alkyde se réglera en fonction des conditions du site et de la quantité d'appliquer.
- La surface vernis pourra être utilisée au plus tôt 24 heures après la dernière couche avec précaution et au plus tôt au bout de 8 jours le sol pourra être utilisé normalement.

