

DD-Vernis 79



Domaines d'application

- Vernis solvants pour parquet à usage intensif

Caractéristique principale

- Bi-composant Desmodur-Desmophène
- Convient pour toutes les essences de bois Européennes connues
- Pour les bois en haute teneur d'huile, cire, il est préférable d'utiliser en sous couche l'Universalgrund..

Propriétés

- Séchage rapide
- Haute résistance
- Haute résistance à l'abrasion
- Se laisse égrainer facilement

Caractéristique générale

- Consommation par couche au rouleau: 100-120g/m²
- Temps de séchage de 3 à 4 heures par couche appliquée, selon les conditions de chantier le temps de séchage peut se prolonger.

Approbations

Vernis

- Les prescriptions selon ADR/RID: UN-Nr.1263 Peinture, 3, III
- VbF: A II
- Phrases S: S3, S7, S16, S23, S27
- Phrases R: R10, R18

Durcisseur

- Les prescriptions selon ADR/RID: UN-Nr.1866 Résine solvanté, 3, II
- VbF: A I
- Phrases S: S3, S7, S16, S23, S27;S28.
- Phrases R: R11, R20
- Identification des dangers: Facilement Inflammable
- GISCODE: DD2

Aspect

- Satiné

Conditionnement

- Bidon de 10 litres

Conservation

- Minimum 6 mois dans son emballage d'origine non ouvert.

Mode d'emploi

- Le vernis est toujours à mélanger à raison de 1:1. Vernis Durcisseur

Couche de fond:

- Appliquer le mélange obtenu au rouleau 250-12
- Après séchage égrainer à la monobrosse au grain100

Couche de finition

- Appliquer la nouvelle préparation obtenue au rouleau 250-12
- Si fort passage une deuxième couche de finition est nécessaire.

Mode d'application

2 à 3 x au rouleau avec un égrainage au grain 100.

Conseils d'application / Attention

- Mélangé au durcisseur le vernis a un temps ouvert d'une heure. Ne pas réutiliser au delà.
- En règle général ne rajouter pas de diluant au vernis. Uniquement lors de forte chaleur ou dans des pièces extrêmement chauffées, jusqu'à 10 % de diluant.

