

Diminution des risques, d'encollage latéral

C'est avec l'air sec de l'automne qu'apparaissent les premiers signe d'encollage latéral. Le sommomme sera atteint en hiver pour s'estomper au printemps.

L'encollage latéral, inter-lame:

Plus un vernis est résistant à l'usure plus il y a risque d'encollage latéral, que ce soit pour des vernis solvants ou à phase aqueuse.

L'encollage latéral provient de l'infiltration de vernis entre les lames ou joints lors du vernissage, en humidifiant les côtés des lames de parquet ou planche bois. C'est grâce à ces connaissances qu'aujourd'hui nous sommes en mesure de réduire les effets d'encollage latéral.

La solution employée est simple, il suffit de boucher, mastiquer les joints entre les lames de parquet à l'aide de matériaux ayant un faible effet d'encollage.

C'est dans ce but que notre palette propose pour les vernis à phase aqueuse des produits à faible encollage pour boucher les joints comme l'Aqua Hoki, Aqua Primer, Preparo, Aqua Couche de Fond R/S, tous des produits à faible encollage on pour but de remplir les joints et inter lames et ainsi à diminuer l'infiltration du vernis.

C'est en mastiquant au liant Aqua Hoki que les meilleures résultats pour diminuer l'encollage latéral sont obtenus. L'application d'un bouche, pores voir couche de fond, remplira les fissures ou joints microscopiques.

Se référer aux fiches techniques des produits.

Rénovation (Reste de cire, huiles ou autres corps)

Contrairement à une pose neuve, il est en règle général quasiment impossible de suivre l'historique d'entretien d'un sol parquet, bois en rénovation et difficile de prendre toutes les précautions nécessaires pour neutraliser toutes les incrustations qui ont put s'y loger au fil du temps (cire, huile, savon ou autres corps). C'est pourquoi il est préférable d'informer votre client par la lettre d'information pour l'utilisateur avant le commencement des travaux.

Préparation du sol à vitrifier

Le travail le plus important lors d'une rénovation de vitrificateur est le ponçage, à savoir le travail le plus long et le plus intensif qui demande une bonne connaissance professionnelle. C'est le ponçage qui fait le parquet. Le ponçage se fait à la ponceuse au grain dégressif (ex. 36/60/80). Observer que la bordeuse plus légère et plus petite n'aura pas la même intensité lors du ponçage. Si apparition de déjoints il est conseiller de mastiquer le sol à l'aide d'Almasol Holzkittlösung, ou Almasol Plus Holzkittlösung, pour éviter le concavement aux niveaux des joints tout en réduisant les risques d'encollage latéral.

Bouche pores Neutralisant

Il est conseiller d'appliquer après le ponçage Preparo 2x à la spatule (env. 50g/m²) ou au rouleau (250/120, env. 120g/m²) pour neutraliser les éventuels restes d'impuretés contenus dans le bois. Cependant veuillez accepter que Preparo a ses propres limites et ne pourra garantir de neutraliser les impuretés que dans la mesure du possible. Laisser bien sécher la surface du bouche pores, ne pas égrainer.

Comme alternatif neutralisante vous pouvez utiliser Universalgrund (voir fiche technique).

Vitrification

Cette préparation du sol effectué selon les règles de l'art accepte tout vernis à phase aqueuse ainsi que le KH-Top 98. Se référer aux fiches technique du vernis utilisé.

Conseils

Le conseil le plus important(voir la règle la plus importante) à observer lors d'une rénovation en vitrification est un ponçage en profondeur et intensif. Toutefois en rénovation un problème d'adhérence ou autres imperfections comme l'apparition de tâches ou différence de couleur ne peuvent être exclus complètement.

D'après VOB/BGB vous êtes prier d'en informer votre client.

Se référer aux fiches techniques des produits utilisé.

